

# TEST REPORT



의뢰자 : 코라이트앤가나(주)  
제출처 : 서울메트로  
품명 : 반사지  
의뢰자제시시료명 : A-07 형광반사지

접수번호 : H240-15-23819  
발급일자 : 2015-12-22  
용도 : 품질관리용  
쪽번호 : 1/1

2015-12-16 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## ■ 시험 결과 ■

### 01. 반사성능 (KS A 3507 : 2010)

	관측각(°)	입사각(°)	반사성능(cd/lx·m <sup>2</sup> )
#1 (ε = 0°)	0.2	-4	701.9
		30	114.8
	0.5	-4	402.8
		30	103.8

주) 의뢰자 요청에 의하여 상기 관측각과 입사각으로 시험하였음.

\*\* 시험 결과 기록 완료 \*\*

SAMPLE :

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : IHEV-KVN5-Z1LQ ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

### e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.