

# TEST REPORT



의뢰자 : 코라이트앤가나(주)  
주 소 : 서울 동대문구 장안동 374-3 가나빌딩 4 층,5 층  
품 명 : 원단  
의뢰자제시시료명 : 측광

접 수 번 호 : H240-15-22729  
발 급 일 자 : 2015-12-16  
용 도 : 품질관리용  
쪽 번 호 : 1/2

2015-12-02 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## ■ 시 험 결 과 ■

- 시험 결과 뒷장 참조 -

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : 26GM-NJ69-JA2S ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

### e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

접수번호 : H240-15-22729

쪽 번호 : 2/2

01. 휘도시험 ( 의뢰자 제시 시험법 ) : mcd/m<sup>2</sup>

	#1
경과시간	
제시상태	
- 5 분	651.9
- 10 분	356.9
- 20 분	188.8
- 60 분	60.0
15 회 세탁 후	
- 5 분	605.0
- 10 분	311.3
- 20 분	163.8
- 60 분	45.0

주) 측정거리 : 0.25 m  
시료면적 : 100.0 cm<sup>2</sup>  
시험조건 : 옥외 노출, 15 분  
장소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21  
일시 : 2015.12.16, 13 시  
세탁조건 : KS K ISO 6330 : 2011, 11B, (30 ± 3) °C, 수평망건조

\*\* 시험 결과 기록 완료 \*\*

SAMPLE :