

시험 성적서

의뢰자 : 코라이트앤가나(주)

접수번호 : H211-11-00670

품명 : #1~#2 직물

발급일자 : 2011-01-17

의뢰자제시시료명 : 우의

용도 : 품질관리용

쪽번호 : 1/2

2011-01-11일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시험항목

시험결과

(01) 섬유혼용율 (KS K 0210:2007) : %

	#1	#2
나일론	100	100

(02) 인열강도 (KS K ISO 13937-1:2009, 펜듈럼법) : N

	#1	#2
경사	6.6	4.9
위사	5.2	3.8

(03) 공기투과도 (KS K 0570:2006) : $\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{s}$

#1	#2
BELOW 0.1	BELOW 0.1

주) 시험면적 : 20 cm^2
시험압력 : 100 Pa

<다음페이지 계속>

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

FITI시험연구원장

접 수 번 호 : H211-11-00670

쪽 번 호 : 2/2

(04) 발수도 (KS K 0590:2008, 스프레이법) : 급

#1
5 5 5

#2
5 5 5

(05) 내수도 (KS K ISO 811:2009, 저수압법) : cmH₂O

#1
1000 이상

#2
1000 이상

주) 수압 : 60 cmH₂O/분

SAMPLE : #1

#2