

시험 성적서

의뢰자 : 코라이트앤가나(주)

접수번호 : M270-13-07942

주소 : 서울 동대문구 장안동 374-3 가나빌딩 4층,5층

발급일자 : 2013-12-03

품명 : 반사원단

용도 : 품질관리용

의뢰자제시시료명 : 천반사지

쪽번호 : 1/1

2013-11-25일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시험항목

시험결과

(01) 반사성능 (KS A 3507 : 2010) : cd/lx · m²

| | 관측각(°) | 입사각(°) | 반사성능 |
|----------|--------|--------|-------|
| 제시상태 | 0.2 | -4 | 493.8 |
| | | 30 | 498.3 |
| | 0.5 | -4 | 147.7 |
| | | 30 | 145.3 |
| 10회 세탁 후 | 0.2 | -4 | 355.7 |
| | | 30 | 383.4 |
| | 0.5 | -4 | 83.5 |
| | | 30 | 143.5 |

주) 세탁조건 : ISO 6330 : 2000, 6A, (40 ± 3) °C, 텀블건조

SAMPLE :

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : MPJG-Y8YN-VS9B ※

(홈페이지에 접속 후 “성적서확인” 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.