

시 험 성 적 서

의뢰자 : 코라이트앤가나(주)

접수번호 : H216-10-05476

주소 : 서울 성동구 성수동2가 278-32

발급일자 : 2010-11-01

품명 : 반사원단

용도 : 품질관리용

의뢰자제시시료명 : 천반사지(100회세탁)

쪽번호 : 1/1

2010-10-29일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시 험 항 목

시 험 결 과

(01) 반사성능 (EN 471:2003) : $\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$

관측각	입사각	반사성능
12'	5°	344.3
20'	5°	220.3
1°	5°	34.3
1° 30'	5°	11.0

주) · 의뢰자 요청에 의하여 상기 관측각과 입사각으로 시험하였음.

· 의뢰자 요청에 의하여 $e = 0^\circ$ 에서의 반사성능만 측정하였음.

SAMPLE :

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

FITI시험연구원장