

시험 성적서

의뢰자 : 코라이트앤가나(주)

주소 : 서울 동대문구 장안동 374-3 가나빌딩 4층, 5층

품명 : 반사테이프

의뢰자제시시료명 : SILVER MICRO-PRISM

접수번호 : H240-14-04828

발급일자 : 2014-04-07

용도 : 품질관리용

쪽번호 : 1/3

2014-04-01일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시험항목

시험결과

- 시험결과 뒷장 참조 -

<다음페이지 계속>

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : UG9S-S36G-KFZI ※

(홈페이지에 접속 후 “성적서확인” 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

접 수 번 호 : H240-14-04828

쪽 번 호 : 2/3

(01) 반사성능 (ISO 20471 : 2013) : cd/Lux.m²

관측각		입사각	반사성능
			#1
$\varepsilon = 0^\circ$	12'	5°	938.4
		20°	772.7
		30°	563.9
		40°	342.9
	20'	5°	312.0
		20°	338.2
		30°	303.8
		40°	220.5
	1°	5°	47.9
		20°	51.6
		30°	52.0
		40°	36.3
	1° 30'	5°	16.3
		20°	10.8
		30°	17.2
		40°	22.4

접 수 번 호 : H240-14-04828

쪽 번 호 : 3/3

(01) 계속

관측각		입사각	반사성능
			#1
$\varepsilon = 90^\circ$	12'	5°	815.0
		20°	770.2
		30°	592.7
		40°	348.6
	20'	5°	329.7
		20°	330.0
		30°	288.5
		40°	204.5
	1°	5°	38.0
		20°	47.1
		30°	47.0
		40°	27.5
	1° 30'	5°	16.3
		20°	9.5
		30°	9.4
		40°	8.6

SAMPLE :

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.