

# 시험 성적서

의뢰자 : 코라이트앤가나(주)

접수번호 : H214-11-00838

주소 : 서울 성동구 성수동2가 278-32

발급일자 : 2011-01-19

품명 : 원단

용도 : 품질관리용

의뢰자제시시료명 : MESH

쪽번호 : 1/2

2011-01-13일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

## 시험항목

## 시험결과

(01) 세탁견뢰도 ( JIS L 0844:2005, A-1, (40 ± 2) °C ) : 급

변퇴색  
오염  
- 면  
- 폴리에스터

#1  
4-5  
4-5  
4-5

(02) 땀견뢰도 ( JIS L 0848:2004 ) : 급

산성  
변퇴색  
오염  
- 면  
- 폴리에스터

#1  
4-5  
4-5  
4-5

알칼리성  
변퇴색  
오염  
- 면  
- 폴리에스터

4-5  
4-5  
4-5

<다음페이지 계속>

\*\*\*\*\*

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

FITI시험연구원장

접 수 번 호 : H214-11-00838  
 쪽 번 호 : 2/2

(03) 마찰견뢰도 ( JIS L 0849:2004, II형 ) : 급

	#1
건	4-5
습	4-5

(04) 물견뢰도 ( JIS L 0846:2004 ) : 급

	#1
변퇴색	4-5
오 염	
- 면	4-5
- 폴리에스터	4-5

(05) 일광견뢰도 ( JIS L 0842:2004, 페이드 오 미터, BLUE SCALE ) : 급

	#1
4 급 표준조광	4 이상

\*\*\*\*\*

SAMPLE :